

## RESTRAMID B27R GF15

Poliamid 6 w kolorze czarnym, wzmocniony 15% włóknem szklanym.

**Zastosowanie:**

Detale techniczne, konstrukcyjne.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	NORMA	RESTRAMID B27 GF15		RESTRAMID B27R GF15	
			d.a.m	cond.	d.a.m	cond.
zawartość popiołu	%	ISO 3451	15		15	
gęstość	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1,22		1,22	
napężenie przy zerwaniu	MPa	ISO 527	120	65	80	45
wydłużenie	%	ISO 527	4	14	4	14
moduł sprężystości przy rozciąganiu	MPa	ISO 527	5500	2500	4900	2500
udarność wg Charpy'ego	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	50	95	45	75
udarność wg Charpy'ego z karbem	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	6	14	5	10

