

RESTRAMID B27R GF50

Poliamid 6 w kolorze czarnym, wzmocniony 50% włóknem szklanym.

Zastosowanie:

Detale techniczne, konstrukcyjne.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	NORMA	RESTRAMID B27 GF50		RESTRAMID B27R GF50	
			d.a.m	cond.	d.a.m	cond.
zawartość popiołu	%	ISO 3451	50		50	
gęstość	g/cm ³	ISO 1183	1,56		1,56	
napężenie przy zerwaniu	MPa	ISO 527	220	150	140	-
wydłużenie	%	ISO 527	2,5	5	1	-
moduł sprężystości przy rozciąganiu	MPa	ISO 527	16500	10100	13000	-
udarność wg Charpy'ego	kJ/m ²	ISO 179	100	104	60	-
udarność wg Charpy'ego z karbem	kJ/m ²	ISO 179	20	21	10	-

